



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	11712
Trägermaterial	Polyester - Schrumpffolie
Farbe	farblos
Folienstärke in mm	0,030 ± 10 %
Gesamtstärke in mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	0,060 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan, modifiziert
Klebvermögen in N/10 mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	≥ 2,5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in V _{eff.} in Anlehnung an DIN EN 60243-1	6.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm in Anlehnung an DIN EN 60454-2	30 - 50
Reißdehnung in % in Anlehnung an DIN EN 60454-2	80 - 120
Sonstige Merkmale	
Schrumpfwerte 30 min bei 150°C in %	längs: 28 - 31 quer: 7 - 10

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15-25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

04/09