

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP	12078
Produktbeschreibung Auch nach Wärmeeinwirkung von sehr vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbares Polyesterklebeband mit wärmebeständigem Kautschukkleber.	
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,036 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,086 ± 10%
Gesamtgewicht in g/m ²	95 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Klebvermögen in N/25 mm (FTM 1) (180°-Abzug von Stahl)	≥ 9 nach 20 min ≥ 10 nach 24 h
Trennkraft der Abdeckung in N/50 mm (FTM 3)	≤ 0,6
Thermische Eigenschaften	
Shear adhesion failure temperature (SAFT) nach interner Prüfvorschrift PV 1006-30 (500 g Last, Scherfläche 25 x 25 mm ²)	ca. 125°C
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	80
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 5'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 60
Reißdehnung in %	≥ 60
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	silikonisiertes Papier
Wichtiger Hinweis: Die Prüfung der Eignung bezüglich der rückstandsfreien Wiederabziehbarkeit liegt aufgrund der Vielzahl möglicher Verklebe-Oberflächen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eigene Prüfungen werden dringend empfohlen. Eine generelle Zusicherung, dass das Klebeband sich vom jeweiligen Substrat ohne Rückstände dauerhaft wiederabziehen lässt, stellt dieses Datenblatt nicht dar!	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/16

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.