



Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	13106
Trägermaterial	Polyester/Alu-Laminat
Farbe	silber / blau
Aluminiumstärke in mm	0,009 ± 10 %
Dicke des Laminatklebers in mm	0,003 ± 10 %
Polyesterstärke in mm	0,012 ± 10 %
Gesamtdicke in mm	0,033 – 0,038
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, weiß, auf Polyesterseite
Klebvermögen in N/10 mm	2 – 3
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,0
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	30 – 50
Reißdehnung in %	40 - 55
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/08

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15-25 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgarantie: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.