



Datenblatt

CMC TYP	15030
Produktbeschreibung	Halbleiter-Krepppapier, schwarz, keine selbstklebende Ausrüstung

Auszug aus dem technischen Datenblatt des Lieferanten:

Eigenschaften <i>Properties</i>	Einheit <i>Unit</i>	Standardwerte <i>Typical Values</i>	Prüfmethode <i>Test Method</i>
Flächengewicht <i>Substance</i>	g/m ²	100	DIN EN ISO 536
Reißindex gestreckt <i>Tensile index stretched</i>	Nm/g	42	IEC 554-2/DIN EN ISO 1924-2
Bruchwiderstand, längs <i>Tensile strength, MD</i>	kN/m	2,9	IEC 554-2/DIN EN ISO 1924-2
Reißlänge, längs <i>Breaking length MD</i>	km	3,0	IEC 554-2/DIN EN ISO 1924-2
Bruchdehnung, längs <i>Stretch at rupture MD</i>	%	50	IEC 554-2/DIN EN ISO 1924-2
Oberflächenwiderstand <i>Resistivity</i>	kOhm	2,5	DIN 53482

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Alle Angaben wurden übernommen vom Datenblatt des Vorlieferanten.

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

01/17