

TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP	CMC 15073
Aufbau des Laminats	Polyesterfolie (PET) Acrylat-Kleber (schwarz eingefärbt) Aluminiumfolie Acrylat-Kleber (farblos)
Farbe	schwarz / silber
Gesamtstärke in mm	0,140 ± 10%
Gesamtflächengewicht in g/m ²	235 ± 10%
Trägermaterial 1	Polyesterfolie (PET)
Farbe	farblos
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Stärke inkl. schwarzem Kleber in mm	0,060 ± 10%
Trägermaterial 2	Aluminiumfolie
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Stärke inkl. farblosem Kleber in mm	0,080 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Farbe	farblos
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Sonstige Eigenschaften	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.