



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	15488
Trägermaterial	Zellkautschuk, geschlossenzellig (CR)
Farben	schwarz
Trägerstärke	3 mm ± 18%
Klebebandstärke	0,08 mm ± 15%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, fadenverstärkt
Klebvermögen	≥ 5 N/25 mm
Mechanische Eigenschaften	
Zugfestigkeit	> 400 kPa
Bruchdehnung	> 150%
Wasseraufnahme	< 5%
Druckfestigkeit	35 - 63 kPa bei 25% Kompression (10 mm)
Thermische Eigenschaften	
Temperaturbeständigkeit nach ASTM D 3575	-20 °C bis +100°C
Brandverhalten nach UL 94 – HF1	schwer entflammbar (Zellkautschuk)
Sonstige Merkmale	
Witterungsbeständigkeit	gut
Öl-, Säure- und Laugenbeständigkeit	gut

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/06

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 – 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.