



DATENBLATT

CMC TYP	15719
Trägermaterial	Polyester-Polyester-Laminat
Farbe	farblos
Trägerstärke des Polyesterlaminates in mm	0,065 ± 10%
Trägerstärke der einzelnen Polyesterfolien in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,085 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 1,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Flammprüfung nach DIN EN 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff}	≥ 7'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 80
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

12/14