



Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	21101
Trägermaterial	Polyester, aluminiumbedampft
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,060 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10mm	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca. 1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Elektrische Eigenschaften	
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	30 - 40
Reißdehnung in %	60 - 80
Sonstige Merkmale	
Die Aluminium-Bedampfung befindet sich zwischen Folie und Klebeschicht. Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/10

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.