



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	21719
Trägermaterial	Polyester, metallisiert
Farbe	silber
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,040 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylatkleber, wärmehärtend (auf PET-Seite)
Klebvermögen in N/10 mm	3 – 4
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	Kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V _{eff.}	5.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	A 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	30 - 40
Reißdehnung in %	60 - 80
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/08

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.