



TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	29094
Beschreibung Beidseitig silikonisiertes Papier mit zwei stark abweisenden Seiten. Einsetzbar als Trennpapier gegen zahlreiche haftklebrige Materialien.	
Trägermaterial	Kraftpapier (superkalandriert)
Farbe	gelb
Trägerstärke (DIN EN ISO 534) in mm	0,080 ± 10%
Trägerstärke (DIN EN ISO 536) in g/m ²	92 ± 4
Eigenschaften der Silikonisierungen	
Trennkraft Seite 1 (TW 1) in cN/4cm	6 ± 3
Trennkraft Seite 2 (TW 1) in cN/4cm	6 ± 3
Mechanische Eigenschaften	
Bruchkraft MD (DIN EN ISO 1924 – 2) in kN/m	min. 6,8
Durchreißwiderstand CD (DIN EN 21974) in mN	min. 450
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/16

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.