

**Vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP	CMC 63602
Trägermaterial	Polyurethanfilm, thermoplastisch
Farbe	farblos, transparent
Trägerstärke in mm	ca. 0,040
Kleberstärke in mm	ca. 0,045
Gesamtstärke in mm	0,085 ± 15%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 5
Reißdehnung in %	≥ 400
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/23

empfohlene Lagerung: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.