



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	64725
Trägermaterial	Krepppapier
Farbe	chamois
Trägerstärke in g/m ²	60 ± 10%
Gesamtstärke in g/m ²	135 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxankleber
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	2,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur in °C	120
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	E
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	1'500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	35 - 40
Reißdehnung in %	10 - 15
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

08/12