

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	65759
Trägermaterial	Nomex E 56®
Farbe	beige
Folienstärke in g/m ²	170 ± 10%
Gesamtstärke in g/m ²	230 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz
Erweichungstemperatur in °C	> 145
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 5000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm längs/quer	≥ 150 / 70
Reißdehnung in % längs/quer	≥ 7 / 7
Sonstige Merkmale	
®Eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

07/11