

**vorläufiges technisches Datenblatt**

CMC TYP	74555
Produktbeschreibung Kapton® MT+ doppelseitig selbstklebend ausgerüstet mit einem gut klebenden, sehr temperaturbeständigen Acrylat-Kleber. Das Produkt bietet eine hohe thermische Leitfähigkeit durch keramische Füllstoffe in Folie und Klebeschicht und weist zudem gute elektrische und mechanische Eigenschaften auf.	
Trägermaterial	Kapton® MT+, wärmeleitfähig
Farbe	gelb
Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K) nach ASTM D5470	0,75
Trägerstärke in mm	ca. 0,050
Gesamtstärke in mm	ca. 0,090
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat mit Füllstoff, wärmeleitfähig
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 1 (für Seite 1 und Seite 2)
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	200
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	F
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 6'500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 25
Reißdehnung in %	≥ 35
Sonstige Eigenschaften	 
® eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

08/20

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.