



DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	77100
Produktbeschreibung	ETFE-Folie unbeschichtet (Ethylen-Tetrafluor-ethylen) Trägerfolie unserer Klebebänder CMC 77700 / CMC 77701

Auszug aus dem technischen Datenblatt des Lieferanten:

Folientype <i>Film Type</i>		Dicke <i>Thickness</i>	100 µm
Farbe <i>Colour</i>	natur <i>natural</i>	Datum <i>Date</i>	10.1.2012

Probenbreite 15 mm / Probenlänge 100 mm / Prüfgeschwindigkeit 200 mm/min

Sample width 15 mm / Sample length 100 mm / Test speed 200 mm/min

Lfd.Nr. <i>Cons.no</i>	Merkmal <i>Property</i>	Einheit <i>Unit</i>	Mittelwerte <i>Mean value</i>	Prüfrichtung <i>Test direction</i>	Prüfmethode <i>Test method</i>
1	Flächengewicht <i>Mass per unit area</i>	g/m²	175,00		DIN 53 352
2	Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	MPa	50	M.D.	DIN EN ISO 527
3	Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i>	MPa	50	T.D.	DIN EN ISO 527
4	Spannung bei 10% Dehnung <i>Tensile stress at 10% strain</i>	MPa	22	M.D.	DIN EN ISO 527
5	Spannung bei 10% Dehnung <i>Tensile stress at 10% strain</i>	MPa	22	T.D.	DIN EN ISO 527
6	Bruchdehnung <i>Tensile strain at break</i>	%	400	M.D.	DIN EN ISO 527
7	Bruchdehnung <i>Tensile strain at break</i>	%	500	T.D.	DIN EN ISO 527
8	Weiterreißwiderstand <i>Tear resistance</i>	N/mm	460	M.D.	DIN 53 363
9	Weiterreißwiderstand <i>Tear resistance</i>	N/mm	460	T.D.	DIN 53 363
10	Opazität <i>Opacity</i>	%	2,6		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. Es handelt sich nicht um spezifizierte Werte sondern um Richtgrößen, für die weder CMC Klebtechnik noch unser Lieferant eine Garantie übernehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.