



DATENBLATT

CMC TYP	80755
Anwendungsbeispiele	Streifenbeschichtetes, gut tränkbares Polyestervlies; beliebtes Klebeband für Wickelkopfbandagen, Phasentrennung und Spulenabschluss
Trägermaterial	Polyestervlies
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	0,150 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,250 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, wärmehärtend, streifenbeschichtet
Streifenbreite (Kleber / kleberfrei) in mm	ca. 1,5 / 2,5
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) Hinweis: Der kleberfreie Bereich wird in dieser Angabe nicht berücksichtigt.	≥ 4
Thermische Eigenschaften Hinweis: Das Band erreicht die maximale Dauergebrauchstemperatur bei Verwendung eines Tränkmittels der Klasse F.	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60454-2	F
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	ca. 20 - 30
Reißdehnung in %	ca. 15 - 25
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

07/15

Lagerung der Bänder: kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.