

**DATENBLATT**

CMC TYP	CMC 86719
Anwendungsbeispiele und Produkteigenschaften	Abschlussbandagen; mechanische Verstärkung zur Zugentlastung; Abkleben von Wickelanfang und Wickelende extrem hohe Reißfestigkeit in Bahnrichtung, hohe Haftkraft, alterungsbeständig
Trägermaterial	Laminat Polyesterfolie / Glasfäden
Farbe	farblos, transparent
Folienstärke in mm	0,140
Gesamtstärke in mm	0,165
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, wärmehärtend
Klebkraft in N/25 mm	ca. 11
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	155
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	F
Brennbarkeitsstufe	BU2
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in V _{eff.} nach VDE 0303	ca. 5'000
Elektrolytische Korrosionswirkung	A1,0
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/25 mm	ca. 1095
Bruchdehnung in %	ca. 5
Sonstige Merkmale	 

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

08/22

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.