

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP	1208-003A
Trägermaterial	Polyester, rußgefüllt
Farbe	schwarz
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,100 ± 10 %
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyester mit Härter im B-Zustand, flammhemmend ausgerüstet
Aktivierungstemperatur in °C	≥ 150
Aushärtung fertiges Flachkabel	10 h bei 120°C
Klebekraft (Kleber auf Kleber) in N/10mm	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in V _{eff.}	7.000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10mm	längs 70
Reißdehnung in %	längs 130
Schrumpf in %	längs / quer ≤ 2 / 0,5
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/08

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.