

vorläufiges Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1209-006J
Produktbeschreibung	Polyesterfolie ausgerüstet mit einem Heißsiegelkleber auf Polyesterharzbasis
Trägermaterial	Polyester
Farbe	farblos, transparent
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,065 ± 10%
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10mm	≥ 40
Reißdehnung in %	≥ 80
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz, farblos
Aktivierungstemperatur in °C	70 - 90
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

04/12