



## Vorläufiges DATENBLATT

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>                                         | <b>MP 1209-009A</b> |
| <b>Trägermaterial</b>                                                | Polyester           |
| Farbe                                                                | farblos             |
| Folienstärke in mm                                                   | 0,023 ± 10 %        |
| Gesamtstärke in mm                                                   | 0,036 ± 10 %        |
| <b>Klebereigenschaften</b>                                           |                     |
| Kleberart                                                            | Acrylat             |
| Klebvermögen in N/10 mm                                              | 2                   |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>                                      |                     |
| Grenztemperatur in °C                                                | 130                 |
| Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C                                  | 175                 |
| Flammprüfung nach IEC 60454-2                                        | schwer entflammbar  |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>                                     |                     |
| Spannungsprüfung                                                     | kein Durchschlag    |
| Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 602431 V <sub>eff.</sub> | 5.000               |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>                                     |                     |
| Reißkraft in N/10 mm                                                 | 30 - 50             |
| Reißdehnung in %                                                     | 30 - 100            |
| <b>Sonstige Merkmale</b>                                             |                     |
|                                                                      |                     |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
Technische Änderungen vorbehalten.

10/09