

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1210-013B
Verwendung	Laminierfolie für laminierte Kabel (FFC – flexible flat cables)
Trägermaterial	Polyester (PET)
Farbe	weiß opak
Trägerstärke in mm	0,036 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,086 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz mit Flammschutz
Aktivierungstemperatur in °C (Oberflächentemperatur der Laminierwalzen)	≥ 150
Aushärtung fertiges Flachkabel (bei Bedarf)	10 Std. bei 80°C
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 6'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10mm längs/quer	≥ 60/60
Reißdehnung in % längs/quer	≥ 70/70
Schrumpfung in % längs/quer	≤ 2/0,5
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/11

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.