

**vorläufiges technisches Datenblatt**

CMC TYP	MP 1215-021A
Anwendungsbeispiele	Auch nach Wärmeeinwirkung von sehr vielen Oberflächen rückstandsfrei wiederabziehbares Polyesterklebeband mit wärmebeständigem Kautschukkleber.
Trägermaterial	Polyester (PET)
Trägerstärke in mm	0,023 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,063 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Kautschuk
Farbe	grün
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Shear adhesion failure temperature (SAFT) nach interner Prüfvorschrift PV 1006-30 (500 g Last, Scherfläche 25 x 25 mm²)	Abscheren bei ca. 125°C
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 35
Reißdehnung in %	≥ 80
Sonstige Merkmale	
Wichtiger Hinweis: Die Prüfung der Eignung bezüglich der rückstandsfreien Wiederabziehbarkeit liegt aufgrund der Vielzahl möglicher Verklebeoberflächen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Eigene Prüfungen werden dringend empfohlen.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

11/15