

**vorläufiges technisches Datenblatt**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CMC TYP</b>                           | <b>MP 1218-009J</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>               | MP 1218-009J ist eine durch Hitze und etwas Druck aktivierbare einseitige Heißsiegelfolie auf Polyesterbasis. Die Klebeschicht hat auch bei Raumtemperatur noch etwas Haftfähigkeit. Rollenware kann mit (Standard) oder ohne PE-Schutzabdeckung ausgeliefert werden. |
| <b>Trägermaterial</b>                    | Polyester (PET)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbe                                    | farblos transparent                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trägerstärke in mm                       | 0,023 ± 10%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gesamtstärke in mm                       | 0,065 ± 10%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Klebereigenschaften</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleberart                                | Polyesterharz, farblos                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aktivierungstemperatur in °C             | ca. 70 - 80                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C | 60                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085     | B                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reißkraft in N/cm                        | ≥ 40                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reißdehnung in %                         | ≥ 80                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sonstige Merkmale</b>                 | <div><div><b>RoHS</b><br/>konform ✓</div><div><b>REACH</b><br/>konform ✓</div></div>                                                                                                                                                                                  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

09/21

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.