

**vorläufiges DATENBLATT**

MP TYP	1509-016A
Trägermaterial	PET-Aramidpapier-Laminat
Aramidpapier	Nomex® 411
Nennstärke des Aramidpapiers in mm	0,130
PET-Folie	Mylar® A
Nennstärke der PET-Folie in mm	0,050
Flächengewicht des Trägerlaminats in g/m ²	125 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebend ausgerüstete Seite	PET-Seite
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 5
Gesamtflächengewicht in g/m ²	170 ± 10%
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	10.000
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	Silikonpapier weiß
® Eingetragene Warenzeichen DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

02/10