

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1511-009H
Verwendung	beschichtete Folie für laminierte Kabel
Trägermaterial	Kapton HN® (Polyimid)
Farbe	braun / weiß
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,100 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz mit Flammschutz
Aktivierungstemperatur in °C (Oberflächentemperatur der Laminierwalzen)	≥ 150
shear adhesion failure test (SAFT) nach interner Prüfvorschrift PV 1006-30 (500 g Last, Scherfläche 25 x 25 mm²)	Abscheren bei 155 - 160°C
Delaminierkraft (Kleber auf Kleber) in N/cm nach 24 h	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur in °C (fertig laminiertes Kabel)	95
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	ca. 10'000
Sonstige Merkmale	
® eingetragenes Markenzeichen DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

07/12

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.