

vorläufiges Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1512-021A
Produktbeschreibung	Das (Transfer-)klebeband MP 1512-021A basiert auf einem Polyacrylat und zeichnet sich durch gute Alterungs-, Klima- und UV-Beständigkeit aus. Der Transferkleber zeigt eine herausragende Kombination aus guter Klebkraft, hoher Kohäsion (innere Festigkeit) und Tack.
Trägermaterial	ohne
Kleberfarbe	transparent
Kleberstärke in mm	ca. 0,030
Klebergewicht in g/m ²	ca. 30
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	mit beigestelltem Dekorpapier nicht messbar, da das Papier während der Messung reißt
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 5 (gemessen mit 23µm Polyesterfolie als Abdeckung)
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Sonstige Merkmale	
Abdeckung(bei Bemusterung)	beigestelltes Dekorpapier

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/13

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.