

vorläufiges technisches Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1513-004A
Produktbeschreibung	trägerloser, sehr dünner Klebefilm zwischen zwei Abdeckmaterialien
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Kleberfarbe	farblos, transparent
Kleberstärke in mm	ca. 0,015 - 0,018
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) Hinweis: Für diese Prüfung wird der Klebefilm auf PET 50 µm als Träger transferiert.	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	130
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	175
Abdeckungen	
außenliegende Abdeckung	silikonisiertes PET, ca. 30 µm
innenliegende Abdeckung Hinweis: Auf der innenliegenden Abdeckung haftet der Klebefilm weniger stark.	silikonisiertes Papier, weiß, ca. 65 g/m ²
Sonstige Merkmale	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

03/13