

**DATENBLATT**

CMC TYP	MP 1513-025C
Produktbeschreibung	Sechsfachlaminat aus PET-Folie, einseitig beschichtet mit einem Heißsiegelkleber auf Polyesterharzbasis
Angaben zum beigestellten Trägermaterial	
Aufbau	sechslagige PET-Folie, mit 2K-Kleber verklebt
Flächengewicht in g/m ²	235 ± 5
Zugfestigkeit längs in N/mm ²	100 ± 10
Zugfestigkeit quer in N/mm ²	120 ± 10
Dehnung längs in %	28 ± 3
Dehnung quer in %	20 ± 3
elektrische Durchschlagfestigkeit in kV	12 ± 1
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polyesterharz mit Flammschutz
Kleberstärke in µm	ca. 50
Aktivierungstemperatur in °C (Oberflächentemperatur der Laminierwalzen)	≥ 150
Delaminierkraft (Kleber auf Kleber) in N/cm	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur in °C (fertiges Laminat)	95
Sonstige Merkmale	
Information zu Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 (REACH): Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe der Kandidatenliste (substances of very high concern oder SVHCs) in einer Konzentration oberhalb von 0,1 Gew.-%. Eine ausführliche Stellungnahme finden Sie unter https://www.cmc.de/page/reach Das Produkt ist weiterhin REACH-konform, d.h. die Inverkehrbringung ist nicht eingeschränkt.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen. 02/18
Lagerung der Bänder: Kühl, trocken und lichtgeschützt (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.