

**vorläufiges TECHNISCHES DATENBLATT**

CMC TYP	MP 1525-008A
Produktbeschreibung	EPDM I Zellkautschuk schwarz, eins. selbstklebend
Technische Daten:	
Rohdichte	175kg/m ³ (+/-25)
Shore-Härte	40 Shore (+/- 10)
Druckfestigkeit bei 25% bei 50%	52 kPa 130 kPa
Druckverformungsrest 50%, 22 h bei 23°C bei 40°C	7% 13%
Wasseraufnahme	2,5%
Temperaturbeständigkeit:	dauerhaft: -50°C / +100°C kurzfristig: + 120°C
Dimensionale Stabilität nach 3h, 80°C	-1,8%
Bruchdehnung	180%
Zerreißfestigkeit	1,5kN/m
Zugfestigkeit	488 kPa
Brandverhalten	FMVSS 302: erfüllt bei Stärke ≥4mm UL 94: HBF bei Stärke ≥ 5 mm
Spezifikationen, Normen	ASTMD1056-07: 2A2 A2 B2 C2 F1 M P NF R 99211-80 / Renault 03-10-102 / PSA B67 1016 : 2C 08 B4 C2 P2
Ozonbeständigkeit	>48 h / 200 pphm
Beschleunigte Alterung 7 Tage bei 70°C (dimensionale Änderung)	-2,5%
Klebstoff	modifiziertes Polyacrylat, lösemittelfrei
Klebstoffzwischensträger	Vlies
Abdeckmaterial	Releasepapier
Klebstoffdicke	ca. 0,13 mm
Klebkraft	22 N/25mm
Temperaturbereich	-40 / +160 °C
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate (in trockenen, gut durchlüfteten Räumen, möglichst bei konstanter Temp. von ca. +20°C)
Wichtig: Selbstklebe-Ausrüstungen dienen überwiegend der Montagehilfe. Als dauerhafte, alleinige Befestigungsart sind sie nicht immer ausreichend. Die bereitgestellten technischen Angaben geben wir nach besten Wissen, jedoch unverbindlich. Sie stellen Mittelwerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben, wie aus der Inanspruchnahme unserer technischen Beratung keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte in jedem Fall vor Verwendung des Produktes, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet! Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Stand: 10/2018	

Alle Angaben wurden übernommen von Datenblättern der Vorlieferanten.