

vorläufiges DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	6509-003E
Trägermaterial	Nomex®
Farbe	beige
Trägerstärke in mm	0,080 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,130 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 5
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	155
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	4'000
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	80
Reißdehnung in %	10
Sonstige Merkmale	
® eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

07/10