

**DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 7011-006A
Trägermaterial	Polyimid
Farbe	braun
Trägerstärke in mm	0,050 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,085 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 1,8
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	180
Isolierstoffklasse VDE 0530	H
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung in V _{eff.}	≥ 10.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	1
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	-

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/11

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.