

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 7515-002A
Produktbeschreibung FEP-Folie ausgerüstet mit einem auf vielen Oberflächen gut haftendem Polysiloxankleber	
Trägermaterial	FEP-Folie
Farbe	farblos
Folienstärke in mm	0,125 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,185 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 3
Thermische Eigenschaften	
Obere Grenztemperatur in °C	+ 205
Untere Grenztemperatur in °C	- 55
Kurzzeitbelastung (ca. 1 h) in °C	+ 255
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 20
Reißdehnung in %	≥ 250
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	PET fluorsilikonisiert

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

07/15