



DATENBLATT

CMC TYP	MP 7715-003A
Anwendungsbeispiele	extrem witterungsbeständiges Klebeband zur Reparatur von Foliendächern und Membran-Kissen aus ETFE, vergilbt nicht, extreme Alterungsbeständigkeit
Trägermaterial	ETFE-Folie
Farbe	farblos
Folienstärke in mm	0,300 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,360 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Obere Grenztemperatur in °C	155
Untere Grenztemperatur in °C	- 55
Kurzzeitbelastung ca. 1 Stunde in °C	200
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1	kein Durchschlag bei folgendem Spannungsverlauf: Rampe von 0 bis 12 kV _{eff.} (Rate 0,5 kV _{eff.} /s), 15 s Haltezeit bei 12 kV _{eff.} , Rampe von 12 auf 0 kV _{eff.} (Rate 0,5 kV _{eff.} /s)
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	≥ 50
Reißdehnung in %	≥ 300
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	PET fluorsilikonisiert
Träger ist eine Modifikation von Polytetrafluorethylen mit Ethylen - ETFE -	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/15

Lagerung der Rollen: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit), nicht in direktem Sonnenlicht

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.