

**vorläufiges DATENBLATT**

CMC TYP	8419-001A
Produktbeschreibung sehr stabiles Hochtemperatur-Klebeband, zum Bündeln und Isolieren im Trafo- und Motorenbau	
Trägermaterial	Glasgewebe
Farbe	weiß
Trägerstärke in mm	ca. 0,124
Gesamtstärke in mm	ca. 0,190
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 1,5
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	180
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	300
Isolierstoffklasse nach DIN EN 60085	H
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	ca. 3500
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/cm	ca. 250
Reißdehnung in %	ca. 5
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

08/19

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.